


## Prüfprotokoll

Überschrift : Prüfprotokoll  
Kunde : Hanwha  
Auftrags-Nr. : HM1DW Nußbaum  
Prüfnorm : RAL  
Art und Bezeichnung : Musterfolierung für RAL Zertifizierung  
Werkstoff : Aluplast Flügel 140081  
Probenentnahme : 23.10.2013  
Probentyp : Haftzugprobe  
Prüfer : Herr Bunse  
Bemerkung : Warmlagerung 30 Min. bei 150°C: Ohne Beanstandung  
Vorkraft : 30 N  
Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

## Prüfergebnisse:

Nr	Datum/Uhrzeit	F <sub>max</sub> N	a <sub>0</sub> mm	b <sub>0</sub> mm
1	05.11.2013 10:26:14	54,4	0,2	20

## Seriengrafik:



## Statistik:

Serie	F <sub>max</sub> N	a <sub>0</sub> mm	b <sub>0</sub> mm
n = 1			
$\bar{x}$	54,4	0,2	20
s	-	-	-
v	-	-	-