


Prüfprotokoll

Überschrift : Prüfprotokoll
 Kunde : Hanwha
 Auftrags-Nr. : HM1MH Mahagoni
 Prüfnorm : RAL
 Art und Bezeichnung : Musterfolierung für RAL Zertifizierung
 Werkstoff : Aluplast Flügel 140081
 Probenentnahme : 23.10.2013
 Probentyp : Haftzugprobe
 Prüfer : Herr Bunse
 Bemerkung : Warmlagerung 30 Min. bei 150°C: Ohne Beanstandung
 Vorkraft : 30 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Nr	Datum/Uhrzeit	F _{max} N	a ₀ mm	b ₀ mm
1	05.11.2013 07:56:51	62,2	0,2	20

Seriengrafik:



Statistik:

Serie	F _{max} N	a ₀ mm	b ₀ mm
n = 1			
\bar{x}	62,2	0,2	20
s	-	-	-
v	-	-	-